FICHA TECNICA

PINTURA ANTIHUMEDAD

Código: 901

Descripción	Pintura aislante mate basada en resinas acrílicas al disolvente y cargas hidráulicas
Propiedades	* Excelente adherencia sobre materiales de construcción. * Puede pintarse sobre soportes húmedos. * Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes. * Buena protección contra la formación de moho. * Totalmente lavable y repintable
Usos	**Interiores** Pintura aislante que cubre las manchas producidas por la humedad (amarillentas) en paredes y techos, procedentes de filtraciones de lluvia, escapes o las humedades ascendentes procedentes del subsuelo (sótanos, garajes, parkings, plantas bajas). Actúa a modo de barrera que impide el paso de la humedad y el moho, adhiriéndose fuertemente a los materiales de construcción, aunque estén algo húmedos. Para el pintado de superficies de yeso, cemento, piedra, ladrillo, y en general cualquier material de albañilería en paredes y techos
Colores y tamaños	Blanco 0,750 L; 4 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resina acrílica. Pigmentos: Dióxido de Titanio y cargas minerales Disolvente: Mezcla de hidrocarburos Aspecto: Mate Densidad: 1,44 ± 0,03 Secado a 23ºC: 2 horas. Repintado a 23ºC: Después de 24 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado Rendimiento teórico: 3 - 5 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/i**): **600** g/l (2007). Este producto contiene un máximo de **515** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Disolvente Bruguer para Sintéticos y Grasos. Dilución: Para brocha y rodillo diluir hasta 5%. Para pistola diluir hasta 10%. Limpieza de utensilios: Agua o disolvente para sintéticos y grasos o limpiador multiuso Temperatura de aplicación: Disolvente Bruguer para Sintéticos y Grasos Sistema de aplicación Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar limpias de polvo, salitre, moho, grasas, etc. Superficies nuevas: **Albañilería** Aplicar una capa con el producto diluido al 10-15% con Disolvente Bruguer para Sintéticos y Grasos. Acabado: Transcurridas 24 horas aplicar una segunda diluyendo como máximo al 5%. La Pintura Antihumedad está indicada como acabado blanco. De precisar un acabado en color se aconseja aplicar encima Pintura Plástica

		Emblema mate.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en mal estado, con ampollas salitre, moho, etc. deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. La máxima adherencia del producto se obtiene sobre los materiales de albañilería. No es aconsejable pintar sobre otras pinturas, aunque aparentemente estén en buen estado. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u> En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40%.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06

AKZO NOBEL

AENOR ER Empresa Registrada ER-002/1/90

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

IQNet

Salud Seguridad Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158